Fiches techniques

Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST	Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 www.rijswaard.nl		Rijswaard briques de parement
Nom du produit	Brun Meuse MM FW		
Groupe de produits	2. Mangaan		
Numéro de type	105611013		
Dimensions	WF 210x100x50		U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN771-1:2011 + A1:2015
Longueur	208	mm	
Largeur	97	mm	
Hauteur	51	mm	
Tolérances dimensionnelles	T2		
Rangée catégorie	R1		
Masse volumique apparente sèche	1600	kg/m3	
Résistance à la compression moyenne	≥ 15	N/mm2	
[Durabilité: resistance au gel/dégel]	F2(80)		
Absorption d'eau	≤ 14 %	m/md	
Absorption d'eau initial	IW3 1.5 - 4.0	kg/(m²min)	
Teneur en sels solubles actifs	S2		
Réaction au feu	A1		

Ce résumé donne une indication des caractéristiques du produit. Les spécifications définitives sont mentionnées dans la déclaration de performance (DoP), qui est fournie lors de la livraison.

RIJSWAARD® BAKSTEEN