

# Fiches techniques

Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST	Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 www.rijswaard.nl		Rijswaard briques de parement
<b>Nom du produit</b>	Bomal MP EF / DR6B		
<b>Groupe de produits</b>	Rood		
<b>Numéro de type</b>	207222011		
<b>Dimensions</b>	EF 215x100x65		
<b>Longueur</b>	213	mm	
<b>Largeur</b>	101	mm	
<b>Hauteur</b>	64	mm	
<b>Tolérances dimensionnelles</b>	T2		
<b>Rangée catégorie</b>	R1		
<b>Masse volumique apparente sèche</b>	1550	kg/m3	
<b>Résistance à la compression moyenne</b>	≥ 15	N/mm2	
<b>[Durabilité: resistance au gel/dégel]</b>	F2		
<b>Absorption d'eau</b>	≤ 14 %	m/md	
<b>Absorption d'eau initial</b>	IW3 1.5 - 4.0	kg/(m²min)	
<b>Teneur en sels solubles actifs</b>	S2		
<b>Réaction au feu</b>	A1		

U  
Metselbaksteen,  
Categorie I  
volgens EN771-  
1:2011  
+  
A1:2015

Ce résumé donne une indication des caractéristiques du produit. Les spécifications définitives sont mentionnées dans la déclaration de performance (DoP), qui est fournie lors de la livraison.

