

Fiches techniques

Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST	Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 www.rijswaard.nl	Rijswaard briques de parement
Nom du produit	Anthracite MP EF / DR46B	
Groupe de produits	Mangaan	
Numéro de type	200522011	
Dimensions	EF 215x100x65	
Longueur	214	mm
Largeur	102	mm
Hauteur	64	mm
Tolérances dimensionnelles	T2	
Rangée catégorie	R1	
Masse volumique apparente sèche	1600	kg/m3
Résistance à la compression moyenne	≥ 15	N/mm2
[Durabilité: resistance au gel/dégel]	F2	
Absorption d'eau	≤ 14 %	m/md
Absorption d'eau initial	IW3 1.5 - 4.0	kg/(m ² min)
Teneur en sels solubles actifs	S2	
Réaction au feu	A1	

Ce résumé donne une indication des caractéristiques du produit. Les spécifications définitives sont mentionnées dans la déclaration de performance (DoP), qui est fournie lors de la livraison.

